



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

2011 Alfa MULTI Bauwerksabdichtung 2K

Höchst druckstabile, schnelle, lösemittelfreie, kalteflexible 2-komponentige Bauwerksabdichtung



Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Inhaltsstoffe:	Flüssigkomponente: Polymerdispersion, Additive Pulver: Spezialzemente, mineralische Zuschläge, Hilfsstoffe, Pigmente
Dichte, verarbeitungsfertig:	1,5 kg/l
Farbton:	Rot
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +25 °C
Verarbeitungszeit:	ca. 45 Minuten
Kältebruch (25 mm Dorn):	< 0 °C
Reißdehnung:	ca. 80 %
Max. Zugfestigkeit:	ca. 2,20 N/mm ²
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ :	≥ 7.857
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke, sd-Wert:	$\geq 15,7$ m
Druckbelastbarkeit:	> 1 MN/m ²
Dichtigkeit:	3 bar / 28 Tage
Regenfest:	ca. 2 Stunden, bei +20 °C und 60 % relativer Luftfeuchte
Belastbar, anfüllbar:	ca. 16 Stunden, bei +20 °C und 60 % relativer Luftfeuchte
Lagerung:	Frostfrei, trocken, 12 Monate

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1/2



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Verbrauch gemäß MDS-Richtlinien: Spritzwasser/Wandsockel, Wandquerschnittsabdichtung, Klinkeraufsandsflächen, Abdichtung gegen Bodenfeuchte	ca. 3,2 kg / m ²
Verbrauch gemäß MDS-Richtlinien: Abdichtung gegen drückendes Wasser	ca. 4,5 kg / m ²
Verbrauch gemäß MDS-Richtlinien: Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18533 W1-E und W4-E	ca. 3,2 kg / m ²
Entsorgung:	Für alle Systeme gilt: Nur restentleerte Gebinde zu den Recycling-Partnern INTERSEROH und RIGK geben. Ausgehärtete Materialreste können nach EAK-Schlüssel Nr. 08 04 10 (Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen) entsorgt werden. Ausgehärtete Pulverreste können nach EAK-Schlüssel Nr. 17 01 01 (Beton) entsorgt werden.

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

2/2