



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

273 Alfa Silikat-Fassadenputz

Gebrauchsfertiger Außenputz auf Silikatbasis in Kratz- und Reibeputzstruktur



Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Zusammensetzung:	Kaliwasserglas, Polymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, silikatische Füllstoffe, Fasern, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Chlormethyl- und Methylisothiazolinon), Filmkonservierer (Terbutryn, Zinkpyrithion, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on).
Wasserdampfdurchlässigkeit:	Klasse I hoch, DIN EN 15824
sd-Wert:	< 0,14 m, DIN EN 15824
Wasserdurchlässigkeitsrate:	Klasse III niedrig, DIN EN 15824
w-Wert:	< 0,1 kg / (m ² h ^{0,5}), DIN EN 15824
Brandverhalten:	Brandklasse A2 nicht brennbar, DIN EN 15824, DIN EN 1350
Dichte:	ca. 1,8 g / cm ³
Farbton:	Weiß
Gebinde:	25 kg in weiss und Base 3
Verdünnen:	Mit max. 2 % Wasser
Verarbeitung:	Mit rostfreier Stahltraufel, Kunststofftraufel und PU-Reibe

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1/2



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Verarbeitungstemperatur:	Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, des Putzes und des Untergrundes nicht unter +8 °C absinken.
Verbrauch	
K Korn 1,5:	ca. 2,0 bis 2,5 kg/m ² *
K Korn 2:	ca. 2,5 bis 3,0 kg/m ² *
K Korn 3:	ca. 3,5 bis 4,0 kg/m ² *
R Korn 1,5:	ca. 2,0 bis 2,5 kg/m ² *
R Korn 2:	ca. 2,5 bis 3,0 kg/m ² *
R Korn 3:	ca. 3,3 bis 3,7 kg/m ² *
Trocknung:	Je nach Schichtstärke ca. 12 bis 24 Stunden bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte. Hohe Luftfeuchte und niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung erheblich.
Lagerung:	Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate.
Sicherheitsratschläge:	Augen und Haut vor Farbspritzer schützen (Schutzbrille, Handschuhe). Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und den Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser und Seife gründlich abwaschen.
GISCODE:	BSW50

*Diese Verbrauchszahlen sind Richtwerte

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

2/2