



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

255 Alfa Filzputz Ultraweiss

**Besonders feiner, filzbarer, rein mineralischer
Edelputzmörtel CS II gemäß EN 998-1 mit hohem
Weißgrad**

Technische Daten:



Innen
Außen

Eigenschaften	Wert	Norm
Mörtelkategorie:	CS II	
Wasserbedarf 25 kg:	5,5 Liter / Sack	
Wasseraufnahme:	W2 (gemäß EN 998-1)	
Ergiebigkeit:	ca. 17 Liter Nassmörtel / Sack Verbrauch pro Millimeter Schichtdicke: ca. 1,5 kg / m ²	
Materialbasis:	Zement- DIN 197, Kalk EN 459 und ausgesuchte Zuschlagsstoffe EN 13139, sowie Zusatzmittel zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften	
Körnung:	0 bis 0,7 mm	
Druckfestigkeit:	>2,5 N / mm ²	
Wärmeleitfähigkeit Λ_R :	0,67 [W / (m·K)] P = 50 % 0,76 [W / (m·K)] P = 90 %	
Diffusionswiderstand μ :	≤ 20	
Baustoffklasse:	A1	DIN EN 4102
Verarbeitungszeit:	ca. 2 Stunden	
Lagerung:	9 Monate trocken, witterungsgeschützt	

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1