



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

248 Alfa Sockel-Leichtputz

**Wasserabweisender und wasserdampfdurchlässiger
Werktrockenmörtel CS III**



Innen
Außen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Materialbasis:	Portlandzement nach EN 197-1, Weißkalkhydrat nach EN 459-1, Gesteinskörnung nach EN 12620, mineralischem Leichtzuschlag und eigenschaftsverbessernden Zusätzen.
Mörtelkategorie:	CS III
Wasseraufnahme:	W2 (gemäß EN 998-1)
Körnung:	0 bis 1 mm
Druckfestigkeit:	> 5 N/mm ²
Wasseraufnahmekoeffizient:	< 0,5 kg/m ² h ^{1/2}
Haftzugfestigkeit:	≥ 0,08 N/mm ² Bruchbild A,B oder C
Wasserdampfdurchlässigkeit μ:	≤ 25
Wärmeleitfähigkeit λ _{10, dry} :	≤ 0,39 W/(m·K) für P = 50 %, ≤ 0,44 W/(m·K) für P = 90 %
Brandverhalten:	A1 – EN 13501-1 (nicht brennbar)
Materialverbrauch:	bei 10 mm Putzdicke etwa 2,4 m ² Putzfläche / 30 kg 12,5 kg/m ² bei 10 mm Putzdicke
Lagerung:	- witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken - angebrochene Gebinde sofort verschließen - bei sachgerechter Lagerung für 12 Monate ab Herstellungsdatum

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1