

Technisches Datenblatt

# 621 Alfa 2K-Zargenschaum

Produktbeschreibung:

Alfa 2K-Zargenschaum ist ein schnell härtender zweikomponentiger Polyurethan Schaum, der besonders geeignet ist für das Ausfüllen von Hohlräumen, insbesondere an Stellen an denen es keine Umgebungsfeuchtigkeit gibt.

Technische Daten:

Volumen:		12 – 14 l (freigeschäumt) (400ml)
Rohdichte:		30 - 35 kg/m <sup>3</sup>
Verarbeitungstemperatur:		min +5°C (Oberfläche) 10 – 25°C (Dose)
Klebfreie Zeit:		5 - 10 min
Schneidzeit:		15 – 20 min
Aushärtungszeit:		45 - 60 Minuten, abhängig von Temperatur und Feuchtigkeit
Temperaturbeständigkeit:		-40°C bis +90°C
Dimensionsstabilität:		max. -1%
Wasseraufnahme:	DIN 53428	max. 0,3 Vol %
Zugfestigkeit:	DIN 53430	15-25 N/cm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit:	DIN 53421	8-12 N /cm <sup>2</sup>
Wärmeleitzahl:	DIN 52612	0,029W/(mK) bei 20°C
Brandklasse:	DIN 4102, Teil1	B2
Lagerfähigkeit:		12 Monate ab Herstellungsdatum (+10°C bis +20°C)

**Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.**