

Technisches Datenblatt

856 Alfa Ruffix

Produktbeschreibung:

Alfa Ruffix ist eine faserarmierte, bitumenhaltige Dichtmasse zum schnellen Abdichten im Dachbereich.

Technische Daten:

Materialbasis:	Polymer-Bitumen, faserarmiert
Dichte:	1,10 g/cm ³
Viskosität:	pastös
Verarbeitungstemperatur:	-5°C - +35°C
Hautbildungszeit (23°C/50% rel. LF):	5 - 10 min
Aushärtungszeit (23°C/50% rel. LF):	3mm pro 24 Stunden
Temperaturbeständigkeit:	-20°C bis +80°C
Shore A Härte nach DIN 53504:	ca. 23
Festkörpergehalt:	>70%
Zulässige Gesamtverformung:	10%
Farbe:	schwarz
Lagerfähigkeit:	18 Monate in geschlossenen Gebinden bei trockener, kühler Lagerung

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Alfa GmbH, Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11 – 15, 73463 Westhausen / Germany
Phone: +49 (0)7363 95446-0, Fax: +49 (0)7363 95446-25
www.alfa-direkt.de