



607 Alfa Kombischaum

Produktbeschreibung

Einkomponentiger PU-Schaum als Adapterschaum oder Pistolenschaum. Zum sicheren Abdichten, Dämmen, Füllen, Isolieren, Befestigen, Einbauen und Montieren von Fenstern und Türen auf den unterschiedlichsten Untergründen.

Technische Daten

Eigenschaften		Wert
Inhalt	FEICA OCF TM 1003	38 – 45 l
Spezifisches Gewicht	FEICA OCF TM 1019	16 – 20 kg/m ³
Anwendungstemperatur		Min. +5 °C (Oberflächen), 20 – 25 °C (Dose)
Klebefreie Zeit	FEICA OCF TM 1014	6 – 12 min
Schneidezeit	FEICA OCF TM 1005	22 – 27 min
Aushärtungszeit		2 – 6 Std. (abhängig von Temperatur und Feuchtigkeit)
Temperaturbeständigkeit		-40 °C bis + 90 °C
Dimensionsstabilität	FEICA OCF TM 1004	Max. -1 %
Wasseraufnahme	DIN 53428	Max. 1 Vol. %
Druckfestigkeit	DIN 53421	0,04 – 0,05 MPa
Zugfestigkeit	DIN 53455	0,07 – 0,08 MPa
Bruchdehnung	DIN 53455	20 – 30 %
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612	0,036 W/(mk) bei 20 °C
Brandklasse	DIN 4102, Teil 1	B2
Lagerfähigkeit		12 Monate (+10 °C bis + 20 °C) Höhere Temperaturen verkürzen die Haltbarkeit. Dose muss in aufrechter Position sein.

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge, und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.