

Technisches Datenblatt

622 Alfa Perimeterkleber

Produktbeschreibung:

Der **622 Alfa Perimeterkleber** ist ein Polyurethanschaum, der speziell für die Dämmung des Perimeterbereichs entwickelt wurde. Der Klebeschaum haftet auf den üblichen Bauuntergründen auch auf Bitumen.

Technische Daten:

Volumen:		40 – 45l
Rohdichte:		16 – 18 kg/m ³
Anwendungstemperatur:		min. +5°C (Beschichtungsuntergrund) 20 – 25°C (Dose)
Klebfreie Zeit:	18°C / 60% RH	5 – 10 min
Ablüftzeit:		10 – 15 min
Verarbeitungszeit:	ø = 3cm, 18°C / 60% RH	20 – 25 min
Aushärungszeit:		1,5 – 2 Stunden, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Temperaturbeständigkeit:		-40°C bis +90°C
Dimensionsstabilität:		max. -1 %
Wasseraufnahme:	DIN 53428	max. 1 vol. %
Druckfestigkeit:	DIN 53421	0,04 – 0,05 MPa
Zugfestigkeit:	DIN 53455	0,07 – 0,08 MPa
Bruchdehnung:	DIN 53455	20 – 30 %
Wärmeleitzahl:	DIN 52612	0,039W/(m K) bei 20°C
Brandstoffklasse:	DIN 4102, Teil 1	B1
Lagertemperatur::		+10°C bis +20°C
Lagerfähigkeit:		12 Monate ab Herstellungsdatum

Um eine Gewährleistung und die hervorragenden Eigenschaften des Produktes zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.
Stand: 03-2013