



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

124 Alfa First- & Gratrolle A2

**Besonders hochwertige First- & Gratrolle
mit nicht brennbarem Mittelteil**



Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Material:	Randbereich: lackiertes Aluminium, gewellt Gewebemittelteil: Glasfasergewebe mit Beschichtung Klebestreifen: Butyl	
Aluminiumdicke:	0,10 mm	
Abdeckung des Butyls:	Silikonisiertes Papier oder silikonisierte Folie	
Butylstärke:	1,5 mm	
Butylbreite:	20 mm	
Brandverhalten des Aluminium:	B2 - normalentflammbar	DIN 4102
Baustoffklasse:	A2 - nichtbrennbar	DIN 4102

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1/2



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Lüftungsquerschnitt pro m:	195 cm ² /m	DIN 4108 Teil 3
Plissierfaktor des Aluminiums:	1 : 1,32 (kleinwellig)	
Verarbeitungstemperatur:	+50 °C bis +90 °C	
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis +100 °C	
Lagerfähigkeit:	Mindestens 12 Monate bei min. 10 °C	

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

2/2