



Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

# 742 Alfa Siloxan Fassade



Fassadenfarbe mit hervorragendem Fassadenschutz für mineralische Untergründe und tragfähige Dispersions-Altbeschichtungen.

Außen

### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Farbton	Weiß
Glanzgrad	Matt
Abtönen	Bis max. 5 %
Max. Korngröße	< 100 µm
Auftragsverfahren	Verarbeitung mit Pinsel, Rolle oder im rationellen Airlessverfahren.
Trockenzeit	Bei +20 °C und max. 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 4 Stunden überstreichbar. Regenfest nach 24 Stunden, durchgetrocknet und belastbar nach ca. 5 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.
Trockenschichtdicke	100 bis 200 µm
Verbrauch	170 ml/m <sup>2</sup>
Verarbeitungshinweise	Aufgrund der Vielzahl an möglichen Untergründen und anderen Einflussfaktoren empfiehlt sich in einigen Fällen, vor Beginn der Verarbeitung eine Probefläche anzulegen.
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +5 °C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Seite 1 von 2



Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

### Technische Daten:

Verdünnung	Mit Wasser max. 5 bis 10 %.
Lagerung	Trocken, kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde fest verschließen.
Gebindegröße	12,5 L
Inhaltsstoffe	Reinacrylatdispersion, Siliconharzemulsion, Calciumcarbonat, Titandioxid, Silikate, Talkum, Wasser, Additive, Glykol, Methyl- und Benzyl-Isothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Dichte	Ca. 1,6 g / cm <sup>3</sup>
Konservierung	Dieses Produkt ist werkseitig mit Konservierungsmitteln ausgerüstet und sollte daher nur außen eingesetzt werden. Die eingesetzten Konservierungsmittel minimieren bzw. verzögern das Algen- und Pilzbefall- Risiko. Gemäß dem Stand der Technik kann ein dauerhafter Schutz vor Algen- und Pilzbefall jedoch nicht gewährleistet werden, siehe auch BFS- Merkblatt Nr. 9.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112.

Das Produkt ist von geschultem Personal in Fachbetrieben einzusetzen. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Seite 2 von 2