



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

818 Alfa proteXos ETAG Flüssigabdichtung 1K

**Dauerelastische, witterungsbeständige
1K-Flüssigabdichtung mit ETAG 005 Zulassung**



Außen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Inhaltsstoffe:	1-komp. Flüssigkunststoff: Polyurethanharz, Aluminiumflocken, Lösemittel, Additive, Funktionsfüllstoffe
Verpackung:	Blech-Eimer
Farbton:	Silbergrau
Dichte:	1,5 kg/l
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +30 °C
Kältebruch (25 mm Dorn):	< -30 °C
Reißdehnung im System:	ca. 55 %
Zugfestigkeit im System:	ca. 6,5 N/mm ²
Feststoffgehalt:	> 90 %
Begehrbar:	Nach ca. 1 Tag bei +20 °C und 60 % r.F.
Ausgehärtet:	Nach ca. 2 Tagen bei +20 °C und 60 % r.F.
μ-Wert:	2.310
sd-Wert:	3,97 m
Lagerung:	Kühl, 9 Monate
Verbrauch:	2,5 bis 3,5 kg/m ² je nach Beanspruchung und Untergrund

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1