



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

808 Alfa proteXos Grundierung

**Universeller Haftvermittler zur Untergrundvorbehandlung
für proteXos ETAG Flüssigabdichtung 1K**



Außen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Inhaltsstoffe:	1-komp. Universalgrundierung: Lösemittel, PU-Bindemittel, Haftvermittler, Hilfsstoffe
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +30 °C
Dichte:	0,93 kg/l bei +20 °C und 60 % r.F.
Farbton:	Braun, transparent
Überarbeitung:	Nach ca. 20 Minuten bei +20 °C und 60 % r.F.
Lagerung:	Kühl, 6 Monate
Verbrauch nichtsaugende Untergründe:	30 bis 50 ml/m ²
Verbrauch saugfähige, mineralische Untergründe:	100 bis 200 ml/m ²

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1/1