

WEM Grundierung -fein-

Art. 20405 | 20406

Anwendungsbereich	Feine, nicht strukturgebende Grundierung zur Verfestigung und als Voranstrich für alle tragfähigen Untergründe im Innenbereich als Vorbereitung für die WEM Lehmfarbe. Die WEM Grundierung -fein- ist für alle saugfähigen mineralischen Untergründe wie z.B. Mauerwerk, Kalkputze, Gipsputze sowie Gipskarton und Gipsfaserplatten und festhaftende Altanstriche geeignet.
Eigenschaften	Die WEM Grundierung -fein- ist eine weiße, flüssige bis pastöse, verarbeitungsfertige Mischung. Sie ist verseifungsfest, nicht wasserquellbar, diffusionsfähig, wasserdampfdurchlässig, alkalifest, spannungsarm und haftvermittelnd.
Zusammensetzung	Wasser, Marmormehl, Farblehm, Methylcellulose, Acrylatdispersion (emissionsminimiert), Calciumaluminatsulfat.
VOC - Gehalt	Dieses Produkt enthält $\leq 0,1$ g/l VOC. Grenzwerte für VOC-Höchstgehalt: Stufe II ab 01.01.2010: 30 g/l
Gebinde	5 l (8 kg) und 10 l (16 kg) im Eimer.
Lagerung	Lagerungstemperatur: von 5 – 25 °C. . Nicht angebrochene Gebinde sind mind. 12 Monate haltbar. Für Kinder unerreichbar lagern.
Ergiebigkeit	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 200-400 g/m ² .
Untergrund	Der Untergrund muss tragfähig, sauber und trocken sein. Lose Putzteile sind zu entfernen und ggf. nachzuarbeiten. Nicht zuverlässig haftende Altanstriche müssen entfernt werden.
Verarbeitung	Die WEM Grundierung -fein- gut umrühren, ggf. mit max. 10 % Wasser verdünnen. Mit Deckenbürste, Quast, Pinsel oder Rolle gleichmäßig auftragen. Das Werkzeug sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C oder an sonnenaufgeheizten Flächen verarbeiten.
Trocknung	Trocknungszeit 12 - 24 h.
Reinigung/ Entsorgung	Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen und ausgiebig nachspülen. Farbreste eintrocknen lassen und über den Hausmüll ordnungsgemäß entsorgen.