

00.422.1

Allgemeines

Carnaubawachs Emulsion - Konzentrat ist ein Produkt zur Oberflächenbehandlung von Stampflehmwänden, Stampflehmböden und Lehm-Glätte. Sie erhält die dampfdiffusionsoffenen Eigenschaften vom Lehm weitestgehend, verfestigt das Material und erzeugt Glanz und Tiefe.

Eigenschaften

- schmutz- und wasserabweisend
- antistatisch
- wasser verdünnbar
- schnelltrocknend
- diffusionsfähig
- selbstglänzend
- angenehmer Geruch
- leicht zu verarbeiten

Zusammensetzung

Wasser, Carnaubawachs, Emulgator auf Basis natürlicher Fettsäuren, Lebensmittelkonservierungsstoff: Kaliumsorbat (E202)

Lieferform

0,5 l Flasche

Lagerung / Entsorgung

Kühl, frostfrei und gut verschlossen gelagert mindestens 6 Monate haltbar. Eintrocknete Reste können in den Hausmüll gegeben werden, entleerte Gebinde in die Wertstoffsammlung.

Mischverhältnis / Ergiebigkeit

Stampflehm	1:2	5-7 m ²	pro Gebinde
Lehm-Glätte	1:6	25-35 m ²	pro Gebinde

Das Produkt darf nicht unverdünnt angewendet werden!

Stampflehmboden:

Nach völliger Durchtrocknung des Stampflehmbodens wird die im Verhältnis 1:2 mit Wasser verdünnte Emulsion mit Lammfellwischer, Kunststoff rakel oder breitem weichen Pinsel dünn aufgetragen. Wenn die Fläche getrocknet ist, kann ein Zwischenschliff erfolgen. Danach folgt ein zweiter Auftrag.

Der Stampflehmboden wird mit der conluto Hartwachs-Emulsion endbehandelt (Technisches Merkblatt Hartwachs-Emulsion).

Verarbeitung

Pflege: Zur regelmäßigen Pflege werden 1-2 Esslöffel Carnaubawachs Emulsion in 8-10 l hand-warmes Wischwasser gegeben.

Stampflehmwand:

Nach völliger Durchtrocknung der Stampflehmwand wird die im Verhältnis 1:6 mit Wasser verdünnte Emulsion mit einem Pinsel aufgetragen. Das Mischungsverhältnis kann bei Bedarf an das Objekt angepasst werden.

Lehm-Glätte:

Der Auftrag der im Verhältnis 1:6 mit Wasser verdünnten Emulsion erfolgt dünn mit einer Farbwalze oder einem weichen Pinsel und muss sofort mit einer Kunststoffkelle verteilt und eingespachtelt werden. Nach der Trocknung wird mit einem weichen Tuch oder Polierpad nachpoliert.

Trocknungszeit

Stampflehm: ca. 1- 2 Std. bei 20 °C
Lehm-Glätte: polierbar nach ca. 6 Stunden

Hinweis

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Wissens- und Erfahrungsstand. Wegen der Vielzahl der Verarbeitungsmethoden und Umwelteinflüsse sowie der verschiedenartigen Beschaffenheit der Untergründe, dienen die Angaben dieses Merkblattes der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender und begründen weder einen Rechtsanspruch noch erfolgt daraus eine Verbindlichkeit und Haftung. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund.

Das Erstellen von Probeflächen wird dringend empfohlen.

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

Kennzeichnung gemäß ChemVOCFarbV:

VOC Höchstgehalt Kat. A/f 130 g/l (2010) Produkt-VOC <1 g/l

Weitere Kennzeichnung entfällt, kein Gefahrgut.

