

### 00.990.3 / 00.990.4

<b>Kurzbeschreibung</b>	Die conluto Wand- und Deckengrundierung grob ist eine weiße, strukturbildende Grundierung auf Pflanzenesterbasis als Haftbrücke auf schwierigen Untergründen für anschließende Lehmputze und Lehm-Edelputze. Sie ist diffusionsoffen, sehr leicht zu verarbeiten und hat ein gutes Füllvermögen.
<b>Zusammensetzung</b>	Wasser, mineralische Füllstoffe, Pflanzenester, Silikate, Kaliwasserglas, Zellulose, Raps-, Rizinusöl-Tenside Mögliche Allergien sind zu beachten.
<b>Gebindegrößen</b>	5 l und 10 l.
<b>Reichweite / Verbrauch</b>	ca. 83-142 ml/m <sup>2</sup> ; ca. 7-12 m <sup>2</sup> / Liter Bei stark saugenden Untergründen muss der Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermittelt werden. Bei Bedarf kann die Grundierung mit max. 5 % Wasser verdünnt werden.
<b>Trockenzeiten</b>	Je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit frühestens nach ca. 4-6 Stunden überarbeitbar. Bei erhöhter Luftfeuchte und/oder niedrigerer Temperatur erhöht sich die Trocknungszeit. Diese erfolgt durch Wasserabgabe, daher ist während der Trocknung gut querzulüften und auf ausreichenden, temperierten Luftwechsel zu achten.
<b>Anwendungsbereiche</b>	Speziell als Haftbrücke/Grundierung für conluto Lehm-Edelputz, Feinputz und Oberputz auf festen Untergründen. conluto Grundierung ist verarbeitungsfertig angerührt und für alle mineralischen Untergründe (z.B. Beton, Mauerwerk, Kalkgründe), organische Untergründe (z.B. Gipskartonplatten) als auch für festhaftende Altanstriche geeignet.
<b>Verarbeitungshinweise</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, öl-, fettfrei, dauerhaft trag- und haftfähig sowie ohne durchschlagende Inhaltsstoffe und chemisch neutral sein. Die conluto Grundierung ist vor der Verarbeitung sowie zwischenzeitlich gut durchzurühren. Sie kann mit Rolle, Pinsel, Flächenstreicher und Quast aufgebracht werden. Das Werkzeug ist sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen. Während der Verarbeitung und Trocknung auf ausreichende Lüftung achten. Reste trotz biologischer Abbaubarkeit nicht in das Abwasser leiten. Auch ungiftige Anstrichmittel sollten für Kinder unerreichbar gelagert werden. Nach vollständiger Durchtrocknung kann die weitere Beschichtung mit conluto Lehmputzen erfolgen. Technische Merkblätter sowie Arbeitsblätter sind zu beachten.
<b>Lagerung</b>	Kühl, aber unbedingt frostfrei, trocken und gut verschlossen sowie für Kinder unerreichbar lagern. Ungeöffnete Gebinde sind mind. 12 Monate haltbar.
<b>Technische Daten</b>	Spez. Gewicht (Dichte): ca. 1,48 g/ml Offenporig: sd-Wert > 0,01 m Körnung: < 0,2 mm
<b>Sicherheitshinweis / Entsorgung</b>	Der ph-Wert ist leicht basisch, entsprechend sind die üblichen Schutzmaßnahmen wie z.B. ausreichender Hautschutz und Luftwechsel einzuhalten. Bei Hautkontakt abwaschen, bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und ggf. einen Arzt aufsuchen. Reste eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen. Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Dies begründet weder einen Rechtsanspruch noch erfolgt daraus eine Verbindlichkeit und Haftung. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. <b>VOC-Verordnung:</b> Produktcode: M-DF01 EU-VOC-Grenzwert: 2004/42/EG II A (aWb) 30 g/l (2010) Produkt-VOC <1 g/l

