

Technisches Datenblatt A06

Stand: 01/15



AGATON LEHM LEHMPULVER

gemahlen, trocken

Zusammensetzung	Baulehm, gemahlen bis 0,5 mm Ø
Eigenschaften	Bindekraft ab 80 g/cm ² , Rohdichte 1.800-1.900 kg/m ³
Lieferform	25 kg Säcke, trocken
Lagerung	Trocken lagern. Die Lagerung von AGATON LEHM Lehm powder ist unbegrenzt möglich.

Anwendung:

Bindemittel für Lehmstoffe aller Art, Ausgangsstoff für eigene Rezepturen.

Verarbeitung / Trocknung:

Unter Zugabe von Wasser mit allen handelsüblichen Freifall- und Zwangsmischern und geschlossenen Putzmaschinensystemen. Kleine Mengen werden mit der Hand oder mit dem Motorquirl angerührt. Als Zuschlagsstoff kommen Sand der Korngrößen 0–16 mm, evtl. bis 32 mm zum Einsatz.

Zuerst Wasser, dann AGATON LEHM Lehm powder und zuletzt die Zuschläge in die Mischmaschine geben und intensiv mischen.

Für die Fertigung von Putzen und Lehmerzeugnissen nach eigener Rezeptur benötigt man sehr viel Erfahrung.

Wir empfehlen, fertige AGATON LEHM Mischungen zu verwenden.

Dieses technische Datenblatt entspricht dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Es gilt im Zusammenhang mit weiteren Unterlagen der THERMO NATUR GmbH & Co. KG. Bei der Verarbeitung beachten Sie bitte unsere Verarbeitungshinweise. Die Vorgaben des nationalen Baurechts sind einzuhalten. Eine Haftung der THERMO NATUR GmbH & Co. KG ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druckfehler und nachträgliche Änderungen technischer Angaben.



AGATON LEHM ist eine Marke der THERMO NATUR GmbH & Co. KG

Industriestraße 2 · 86720 Nördlingen

Telefon: +49 (0) 90 81 80 500-0 · Telefax: +49 (0) 90 81 80 500-70

info@agaton-lehm.de · www.agaton-lehm.de