

Industriestraße 19 | D-32825 Blomberg Tel. +49 5235 963-0 | Fax +49 5235 963-230 info@remei.de | www.remei.de Nederlandstraße 11 | D-32825 Blomberg Tel. +49 5235 99459-0 | Fax +49 5235 99459-20 kontakt@bpb-info.de | www.bpb-info.de

Stand: 07/17

Sachgebiet: Betonverflüssiger

REBAment 20 (BV)

Betonverflüssiger nach EN 934-2:T2

Art.-Nr.: 230011010

Produkt Information:

Eigenschaften:

- bessere Benetzung von Zement und Farbpigmenten
- Beton ist leichter zu verarbeiten und verdichtungswilliger

Anwendung:

Zusatzmittel für die Konsistenzklassen F1, F2 und F3 Betonfertigteile Kernbeton Vorsatzbeton

REBAment 20 (BV) wird entweder zusammen mit der Gesteinskörnung oder mit dem Anmachwasser der fertigen Mischung zugegeben. Die Mischzeit ist individuell zu bestimmen, um eine homogene Mischung zu erzielen.

Zugabemenge:

Empfohlene Dosierung: 0,2 - 1,0 M.-% des Bindemittelanteils

Der Verbrauch richtet sich nach gewünschtem Effekt, nach Zementart und Betonsorte. Wir geben hierzu anwendungstechnische Empfehlungen. Rufen Sie uns an!

Vor Anwendung ist eine Eignungsprüfung nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 erforderlich.

Technische Daten:

Form: flüssig Farbe: weiß

Aus gesundheitlichen Aspekten wird ein Farbstoff nicht mehr verwendet. Somit verändert sich der ursprüngliche Farbton dieses Produktes von Rot zu Weiß.

Dichte: $1,01 \pm 0,02 \text{ g/ml}$

Lagerung:

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 1 Jahr.

Lieferform/Gebinde:

Container 1000 kg, Fässer 200 kg, Kanister 20 kg Weitere Liefermengen auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.