



Blomberg GmbH & Co. KG

REMEI Blomberg
GmbH & Co. KG

Tel.: +49 (0)5235/963-0
Fax: +49 (0)5235/963-250

Industriestraße 19
D-32825 Blomberg

Mail: info@remei.de
Web: www.remei.com

Stand: 01/16
Sachgebiet: Fließhilfen

REBAflow 201 (FM)

Fließmittel nach EN 934-2:T3.1/3.2
Art.-Nr.: 250009010

Produkt Information:

Eigenschaften:

- Hochleistungsfließmittel mit längerer Verarbeitungszeit
- hohe Endfestigkeiten für Betone mit niedrigem W/Z-Wert

Anwendung:

Zusatzmittel für die Konsistenzklassen F3 bis F6
Betonfertigteile
Transportbeton

REBAflow 201 (FM) wird entweder zusammen mit der Gesteinskörnung oder mit dem Anmachwasser der fertigen Mischung zugegeben.

Zugabemenge:

Empfohlene Dosierung: 0,5 - 2,0 M.-% des Bindemittelanteils
Der Verbrauch richtet sich nach gewünschtem Effekt, nach Zementart und Betonsorte. Wir geben hierzu anwendungstechnische Empfehlungen. Rufen Sie uns an!
Vor Anwendung ist eine Eignungsprüfung nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 erforderlich.

Technische Daten:

Form: flüssig
Farbe: gelb-bräunlich
Dichte: $1,06 \pm 0,02$ g/ml

Lagerung:

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C)
Mindesthaltbarkeit 6 Monate.

Lieferform/Gebinde:

Container 1000 kg, Fässer 200 kg, Kanister 20 kg
Weitere Liefermenge auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.