

REBAmix F2 (FM)

Fließmittel nach EN 934-2:T3.1/3.2
Art.-Nr.: 250001010

Produkt Information:

Eigenschaften:

- höhere Festigkeiten
- dichteres Betongefüge

Anwendung:

Zusatzmittel für die Konsistenzklassen F2 bis F4
Betonfertigteile
Transportbeton

In Fertigteilwerken muss REBAmix F2 (FM) der fertigen Mischung im Zwangsmischer zugegeben werden. Das Zusatzmittel wird an der Baustelle dem Transportbetonmischer zugegeben, da die verflüssigende Wirkung nur begrenzte Zeit anhält.

Zugabemenge:

Empfohlene Dosierung: 0,5 - 2,0 M.-% des Bindemittelanteils
Der Verbrauch richtet sich nach gewünschtem Effekt, nach Zementart und Betonsorte. Wir geben hierzu anwendungstechnische Empfehlungen. Rufen Sie uns an!
Vor Anwendung ist eine Eignungsprüfung nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 erforderlich.

Technische Daten:

Form: flüssig
Farbe: braun
Dichte: $1,14 \pm 0,03$ g/ml

Lagerung:

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 1 Jahr.

Lieferform/Gebinde:

Container ca. 1000 kg, Fässer ca. 210 kg, Kanister ca. 20 kg
Genaue Liefermenge auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.