

# REBALit (LP)

Luftporenbildner nach EN 934-2:T5  
Art.-Nr.: 260001010

## Produkt Information:

### Eigenschaften:

- führt definierte Mikroluftporen ein
- Frost–Tausalz widerstand wird verbessert

### Anwendung:

Betonwaren  
Betonfertigteile  
Transportbeton

REBALit (LP) eignet sich zur Belüftung von steifem bis weichem Beton und von Fließbeton.  
REBALit (LP) kann mit dem Anmachwasser oder auf die fertige Mischung im Zwangsmischer zugegeben werden, wenn eine ausreichende Mischzeit eingehalten wird (ca. 40 - 60 Sekunden).

### Zugabemenge:

Empfohlene Dosierung: 0,2 - 0,6 M.-% des Bindemittelanteils  
Der Verbrauch richtet sich nach gewünschtem Effekt, nach Zementart und Betonsorte. Wir geben hierzu anwendungstechnische Empfehlungen. Rufen Sie uns an!  
Vor Anwendung ist eine Eignungsprüfung nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 erforderlich.

### Technische Daten:

Form: flüssig  
Farbe: braun  
Dichte: 1,01 ± 0,02 g/ml

### Lagerung:

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C)  
Mindesthaltbarkeit 1 Jahr.

### Lieferform/Gebinde:

Container ca. 1000 kg, Fässer ca. 210 kg, Kanister ca. 20 kg  
Genaue Liefermenge auf Anfrage

### Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

### Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.